G.A. N. 850 EP-0

GRASA PARA RODAMIENTOS Y MECANISMOS SOBRECARGADOS

Grasa de litio de diferentes consistencias, para toda clase de rodamientos que trabajen a cargas muy elevadas. Contiene aditivos E.P. (Extrema Presión).

ENVASES

Existen distintas capacidades de suministro. Consultar con el Dpto. Comercial.

PRECAUCIONES

- Las normales en el empleo y manipulación de lubricantes.
- Evitar los excesos de grasa, así como una excesiva frecuencia de engrase.
- Mantener el envase cerrado para evitar su contaminación.
- Evitar mezclar esta grasa con otras de base distinta.

CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS

Consistencia NLGI (DIN 51818)	0
Penetración sin trabajar, 25ºC (ASTM D-217)	355/385
Punto de gota (AST MD-566), ºC mín.	170
Carga de soldadura (IP-239)	>250
Tipo de jabón	Litio
Tipo de aceite	Mineral
Penetración a 60W (ASTM D-217)	355/385
Estabilidad mecánica (ASTM D-217)	-20/+45
Carga Timken, 1b/mín. (ASTM D-2509)	50
Estabilidad a la oxidación, 100ºC (AST MD-942) bar máx.	0.55
Resistencia lavado al agua, máx. (ASTM D-1264)	-
Ensayo corrosión EMCOR (DIN 51802) máx.	Grado 1
Corrosión cobre 24h/100ºC, máx. (ASTM D-130)	1 b
Temperatura de trabajo, ºC	-25/+120

AENOR ER Empresa Registrada ER-0269/1/95

La información contenida en este documento es fiel reflejo de nuestros actuales conocimientos técnicos, proporciona una descripción adecuada de las características del producto y enumera las aplicaciones para las cuales puede resultar idóneo. El usuario deberá asegurarse en todo caso de la adecuación del producto para cada utilización particular. **BRUGAROLAS S.A.** se reserva el derecho de efectuar modificaciones en los productos con posterioridad a la fecha de edición del presente documento, al objeto de mejorar su calidad y optimizar su rendimiento. Los valores de las características físico-químicas indicadas son valores típicos. Están a su disposición las hojas de especificación en vigor para cada uno de los productos.

BRUGAROLAS S.A. – Camino de la Riera 36-44 Pol. Ind. Cova Solera – 08191 Rubi (Barcelona) – Tlf. 93 588 31 00 Fax. 93 588 31 01
comercial@brugarolas.com www.brugarolas.com